PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 13 zákona č. 22/97 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Výrobce
AUSTIS a. s.
K Austisu 680, Praha 5, 154 00
IČ 00550655
potvrzuje, že výrobek

ETERNAL antikor akrylátový

základní antikorozní nátěrová hmota
barva pro venkovní i vnitřní základní antikorozní nátěry kovových výrobků a konstrukcí

- **splňuje deklarované technické vlastnosti a základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jiných předpisů, které se na výrobek vztahují**
- **je ve shodě s:**
  - **technický list výrobku**
  - **STO č. 090-070030 z 23. října 2026**
- **a je za podmínek a použití určených v technickém listu výrobku bezpečný.**

Posouzení shody provedla podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 5 - Autorizovaná osoba č. 204, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 a vydala dne 30. října 2026 certifikát č.: 204/C5/2026/090-070032 s platností neomezenou

Deklarované technické vlastnosti:

Vlastnost	Deklarovaná úroveň	Technická specifikace
Protikorozní odolnost vůči kondenzační vodě (240 hodin)	240 hodin expozice, puchýřky - max. st. 2 (ČSN EN ISO 4628-2) žádné prorezavění (ČSN EN ISO 4628-3) žádné praskání (ČSN EN ISO 4628-4) žádné oclupování (ČSN EN ISO 4628-5)	ČSN EN ISO 6270-1,2
Protikorozní odolnost vůči neutrální solné mlze (240 hodin)	240 hodin expozice, puchýřky - max. st. 2 (ČSN EN ISO 4628-2) žádné prorezavění (ČSN EN ISO 4628-3) žádné praskání (ČSN EN ISO 4628-4) žádné oclupování (ČSN EN ISO 4628-5)	ČSN EN ISO 9227
Přilnavost odtrhem	při 23±2°C a 50±5 % r. v. odtrhová síla ≥ 2,0 MPa	ČSN EN ISO 4624
Odolnost kapalinám *(Motorová nafta, Minerální olej, Destilovaná voda, Jar, Benzín Natural, 5-10% NaCl, 10% NaOH, 10 a 38% H_2SO_4, 10% HCl)*	při 23±2°C a 50±5 % r. v. po 168 hodinách: Max. stupeň 3	ČSN EN ISO 2812-1,2
Zdravotní nezávadnost – emise VOC	Kladné stanovisko dle vyhlášky MZd. č. 43/2025 Sb.	ČSN EN ISO 11890-2 Akreditovaná metoda SZÚ

Výrobce přijal opatření na úrovni ČSN EN ISO 9001:2016, kterými trvale zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Praze 30. října 2026

Ing. Jiří Horák
člen představenstva

Karel Janda
předseda představenstva