PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 13 zákona č. 22/97 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Výrobce
AUSTIS a. s.
K Austisu 680, Praha 5, 154 00
IČ 00550655

potvrzuje, že výrobek

ETERNAL lesk akrylátový

disperzní nátěrová hmota na bázi hybridních pryskyřic

barva pro vnitřní i venkovní vrchní nátěry minerálních podkladů, kovů opatřených antikorozním základním nátěrem, dřeva a dalších podkladů

- **splňuje deklarované technické vlastnosti a základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb ve znění pozdějších předpisů a jiných předpisů, které se na výrobek vztahují**
- **je ve shodě s:**
  - **technický list výrobku**
  - **STO - AO 224 - 486/2012/h z 27. října 2026**
  - **STO č. 090-070017 z 23. října 2026**
- **a je za podmínek a použití určených v technickém listu výrobku bezpečný.**

Posouzení shody provedla podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 5
-Autorizovaná osoba č. 224, Institut pro testování a certifikaci, a. s., Třída T. Bati 299, 764 21 Zlín a vydala dne 27. října 2026 certifikát č.: 12 0982 V/AO/h s platností neomezenou
- Autorizovaná osoba č. 204, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 a vydala dne 30. října 2026 certifikát č.: 204/C5/2026/090-070020 s platností neomezenou

Deklarované technické vlastnosti:

Vlastnost	Deklarovaná úroveň	Technická specifikace
Odolnost proti povětrnosti	nestabilní	ČSN EN 927-3
Prostup vody v kapalné fázi nátěrem	nestabilní > 30 g/m²	ČSN EN 927-5
Přilnavost	Max. 1 (E)	ČSN EN ISO 2409
Protikorozní odolnost vůči kondenzační vodě (240 hodin)	240 hod. expozice, puchýřky – max. stupeň 2 (ČSN EN ISO 4628-2) žádné prorezavění (ČSN EN ISO 4628-3) žádné praskání (ČSN EN ISO 4628-4) žádné odlupování (ČSN EN ISO 4628-5)	ČSN EN ISO 6270-1,2
Protikorozní odolnost vůči neutrální solné mlze (240 hodin)	240 hod. expozice, puchýřky – max. stupeň 2 (ČSN EN ISO 4628-2) žádné prorezavění (ČSN EN ISO 4628-3) žádné praskání (ČSN EN ISO 4628-4) žádné odlupování (ČSN EN ISO 4628-5)	ČSN EN ISO 9227
Přilnavost odtrhem	při 23 ± 2 °C a 50 ± 5 % r. v. odtrhová síla ≥ 2,0 MPa	ČSN EN ISO 4624
Odolnost kapalinám *(Motorová nafta, Minerální olej, Jar, Destilovaná voda, Benzín Natural, 5-10% NaCl, 10% NaOH, 10 a 38% H_2SO_4, 10% HCl)*	při 23 ± 2 °C a 50 ± 5 % r. v. po 168 hodinách: max. stupeň 3	ČSN EN ISO 2812-1,2

Vlastnost	Deklarovaná úroveň	Technická specifikace
Odolnost proti UV záření	500 hodin expozice, žádné puchýřky (ČSN EN ISO 4628-2) žádné praskání (ČSN EN ISO 4628-4) žádné odlupování (ČSN EN ISO 4628-5)	ASTM G 154 ČSN EN ISO 4628
Zdravotní nezávadnost – emise VOC	Kladné stanovisko dle vyhlášky MZd č. 43/2025 Sb.	ČSN EN ISO 11890-2 Akreditovaná metoda SZU

Výrobce přijal opatření na úrovni ČSN EN ISO 9001:2016, kterými trvale zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Praze 30. října 2026

Ing. Jiří Horák
člen představenstva

Karel Janda
předseda představenstva